

シュリンクナイロンケーシングの物理的性質例

項目		条件	単位	SL タイプ	FL タイプ	FL-RT タイプ
基本構成例				S-Ny/LLDPE (15/25)	LLDPE/S-Ny/LLDPE (20/15/20)	CPP/S-Ny/ CPP (15/20/15)
厚み			μm	40	55	50
引張強度	MD		N/15mm	78.4	78.4	91.1
	TD			72.5	72.5	93.1
伸び	MD		%	170	170	113
	TD			70	70	89
酸素透過度		MOCON法 20℃,65%RH	ml/m ² ・d・MPa	15	15	5
透湿度		40℃×90%RH	g/m ² ・d	24	12	10
熱水 収縮率	MD	70℃×5分	%	7.5	3.7	
	TD			7.0	3.5	
	MD	80℃×5分		9.0	5.7	
	TD			8.5	5.5	
	MD	90℃×5分		11.0	8.5	
	TD			10.0	8.0	
	MD	120℃×20分				16
	TD					12

※上記の数値は、測定値の一例であり、保証値、規格値ではありません。

