

ハウスバリア シート

防湿気密シート〈JISA6930適合品〉

ハウスバリアシートは、低エネルギー、低コストで高水準な気密性と、断熱材内部の結露を防止する2つの目的から、優れた防湿性、耐久性を考え開発された商品です。



〈ハウスバリアシートの特長〉

● 1.防湿性にとても優れています。

JIS規格に定められている数値を大幅に上回る性能をもっております。防湿性に大変優れているため、室内で発生した水蒸気の断熱材への侵入を遮断し、内部結露を防ぎ、断熱材の性能を維持し、木材の腐敗の進行を防ぎます。

● 2.室内の気密性を高めます。

室内の暖かい空気を外部へ逃がさず、外部からの冷たい空気を遮断します。低エネルギーで冷暖房効果を維持します。

● 3.施工性に優れています。

-5℃、23℃の施工性がクリアしている結果が出ております。

冬季でも夏季施工同様に容易に施工が可能です。色彩的にもタッカー作業を考え、透明性を持たせてありますので、作業効率があります。

〈規格一覧〉

●A種品 (JIS A 6930)

形状	サイズ	巻数
シングルタイプ	100μ×1,100mm	100m
シングルタイプ	100μ×2,100mm	50m
ダブルタイプ	100μ×1,200/2400mm	50m
ダブルタイプ	100μ×1,350/2700mm	50m

●B種品 (JIS A 6930)

形状	サイズ	巻数
シングルタイプ	200μ×1,100mm	100m
シングルタイプ	200μ×2,100mm	50m
ダブルタイプ	200μ×1,200/2400mm	50m
ダブルタイプ	200μ×1,350/2700mm	50m

※別注品100本以上にて対応いたします。



酒井化学

本社

●酒井化学工業株式会社
〒916-0088 福井県鯖江市川去町32字2-1
TEL.0778-62-3700 FAX.0778-62-3701
URL: <http://www.sakai-grp.com>

営業所

●大阪営業所 TEL.06-6263-2307 ●東京営業所 TEL.03-3256-0320
●北陸営業所 TEL.0776-38-3439 ●仙台出張所 TEL.022-776-7231
●名古屋営業所 TEL.052-932-6701 ●福岡出張所 TEL.092-592-5239

《ハウスバリアシート》物性データ

品 名	防湿フィルム ハウスバリアシート A種
	防湿フィルム ハウスバリアシート B種

●試験結果

項目			A種	B種	JIS規格値		測定方法
					A種	B種	
引張切断強さ	N (kgf)	MD	36.0 (3.67)	63.9 (6.52)	—	—	JISA6930
		TD	34.5 (3.52)	65.2 (6.64)	—	—	
引張切断伸び	%	MD	870	920	—	—	JISA6930
		TD	1000	1000	—	—	
透湿性	透湿抵抗 $\text{m}^2 \cdot \text{s} \cdot \text{Pa} / \text{ng}$ (透湿度 $\text{g} / (\text{m}^2 \cdot 24\text{h})$)		173×10^{-3} (3.4)	205×10^{-3} (2.9)	82×10^{-3} 以上 (7.0以下)	144×10^{-3} 以上 (4.0以下)	JISA6930
強度 (つづり針保持強さ)	N (kgf)	23℃	MD	24.0 (2.45)	48.1 (4.90)	15以上 (1.53以上)	JISA6930
			TD	25.6 (2.61)	48.6 (4.96)	15以上 (1.53以上)	
	N (kgf)	-5℃	MD	32.5 (3.31)	64.0 (6.53)	15以上 (1.53以上)	JISA6930
			TD	34.0 (3.47)	67.5 (6.89)	15以上 (1.53以上)	
耐久性	加熱処理後の 縦方向切断伸び残率	%	100	99	50以上		JISA6930
	アルカリ処理後の 縦方向切断伸び残率	%	100	100	80以上		JISA6930
発火性			発火なし	発火なし	発火しないこと		JISA6930

※上記の物性はすべて測定値であり、規格値ではありません。

〈試験場所〉(財)化学技術戦略推進機構 高分子試験・評価センター
(財)建材試験センター

●A種品 (JIS A 6930)

形状	サイズ	巻数
シングルタイプ	100μ×1,100mm	100m
シングルタイプ	100μ×2,100mm	50m
ダブルタイプ	100μ×1,200/2400mm	50m
ダブルタイプ	100μ×1,350/2700mm	50m

●B種品 (JIS A 6930)

形状	サイズ	巻数
シングルタイプ	200μ×1,100mm	100m
シングルタイプ	200μ×2,100mm	50m
ダブルタイプ	200μ×1,200/2400mm	50m
ダブルタイプ	200μ×1,350/2700mm	50m

使用上の注意

この製品は直接火気にさらすと、木材・紙・繊維や、多くの合成樹脂製品同様に燃焼しますので、ご使用の際はご注意ください。